

合成樹脂エマルジョン型軽量下地調整材

# MK ジヤストパテ

(内部用、中・上付け兼用型)

JIS K 5669 一般形薄付け用

## 用途

ボード目地処理 (中付け、上付け)

各種素材壁面全面調整

その他内部壁面調整 (2.0mm以内/1回塗り厚)

## 特長

付着性……良好です。

作業性……へらさばき、充てん性、ペーパー  
とき全て極めて良好です。

兼用タイプ……中付けから上付けまで幅広く対応  
できます。

軽量……従来の20kg入パテとほぼ同容量  
で13kgと持ち運びがラクです。

## 適応下地


コンクリート、モルタル、スレート、ALC  
セメント系基材、石膏ボード板等の目地

## 容量・荷姿

12ℓ石油缶 (直入れ)

業界初の低粘度タイプで水希釈・攪拌が不要。

特に大型・高層現場等の作業効率アップに貢献できます。

 メーカー株式会社

# MK ジャストパテ

## 一般形薄付け用パテ

### ※JISK5669 一般形薄付け用品質規格試験結果

試験項目	試験条件	結果
容器の中の状態	塊がなく均一である	合格
塗装作業性	へら付け作業に支障がない	合格
硬化乾燥性	5時間以内に硬化乾燥する	合格
研磨容易性	空研ぎの際に見本品と比べ研磨が容易である	合格
低温安定性	温度 $-5^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ で4時間冷やしても異常がない	合格
加熱残分	60%以上	合格
付着性	25N/cm <sup>2</sup> 以上	合格

### 施工上のご注意

- 素地の汚れは、完全に落としてから施工して下さい。
- 各種の上塗りはパテの硬化を確認してから施工して下さい。  
なお、弾性塗料および水性ツヤあり塗料を上塗りとして使用する場合は、必ず上塗りメーカーの指定するシーラーを塗布してから施工して下さい。
- ケイカル板等の吸水下地に施工する場合は、専用シーラーを必ず先に塗布してから施工して下さい。
- 壁等の裏側および躯体内部からの漏水箇所は、完全にシールしてから施工して下さい。
- 乾燥塗膜には伸縮性はありません。クラック幅が広がれば追従できず、割れが生じます。
- 使用后、残りの材料は完全に密閉して日陰に保存し、なるべく早めにご使用下さい。
- 本来の用途以外には使用しないで下さい。
- 気温 $40^{\circ}\text{C}$ 以上、 $5^{\circ}\text{C}$ 以下、湿度85%以上のときは施工を避けて下さい。又、使用する際には十分に換気を行って下さい。
- 詳細な内容が必要な場合には、完全データシート (SDS) を参照下さい。



営業本部 〒202-0022 東京都西東京市柳沢 2-19-15 TEL 042-468-5111 Fax 042-468-5110  
本社 〒189-0003 東京都東村山市久米川町 5-33-11 TEL 042-393-2345 Fax 042-395-3253  
大阪営業所 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江 3-7-18-103 TEL 06-6423-9516 Fax 06-6423-9517

ホームページ <http://www.meikoh.com>

2017.12.3000U