

内部用 合成樹脂工マルシヨンパテ 一般形薄付け用

エムケースリー

JIS K 5669
一般形厚付け用 (F☆☆☆☆)

MKⅢパテ

～新たなパテ伝説の始まり～

特長 1

ヘラ切れ・伸び
共に良好で究極の
作業性を実現!

特長 2

中付け・上付けまで可能!
(中付け・上付けまでカバー
できる為工期短縮可能)

特長 3

仕上がり肌が細かく、
更に**研磨感**が抜群!
(硬すぎず、軟らかすぎない)

超軽量 特殊超軽量材配合

適応下地 石膏ボード(ケイカル板)等の内部下地調整材、
コンクリート、モルタル、ALC、
スレート、セメント系基材

用途 ボード目地処理(中・上付け兼用)
内部の耐水性を必要としない
壁面及び天井面の下地調整

荷姿 持ち運び便利な12ℓ(13kg)石油缶(直入れ)
(従来の20kg入りパテとほぼ同容量です)

仕様

- 標準塗り厚 : 0.3~1.2mm
- 標準塗布量 : 0.3~1.3kg/m²
- 標準塗装面積 : 10~40m²/12ℓ
- 最大塗り厚 : 1.5mmを限度

容量・荷姿

12ℓ石油缶(直入り)

色 : 白

メーカーはお客様の声を第一に日々製品開発をおこなっております



ISO 9001
ISO 14001
認証取得



中・上付け兼用 下地調整材

MKⅢパテ

おすすめ内部施工仕様



内部石膏ボード塗装仕様

工 程	材 料	塗装回数	塗装間隔	希釈%	
1	目地テープ貼り	MK ブリッジテープ	1 回	—	—
2	目地処理(下パテ)	クリンナ MAX パテ	1 回	4 時間以上	0%
3	目地処理(上パテ)	MKⅢパテ	1~2 回	4 時間以上	0~3%
4	研 磨	#180~240 研磨紙	—	—	—
5	下・中塗り	ニューピンデックス	1 回	4 時間以上	水2~3ℓ
6	上塗り	上塗り塗料の基準によって上塗りして下さい。			

※パテの乾燥時間は目地部の厚さ及び気温によって変わります。

施工上の注意

- パテをご使用の際は、よく練り合わせ均一にした後、施工してください。
- 素地の汚れは、完全に落としてから施工して下さい。
- 各種の上塗りはパテの硬化を確認してから施工して下さい。
なお、弾性塗料および水性ツヤあり塗料を上塗りとして使用する場合は、必ず上塗りメーカーの指定するシーラーを塗布してから施工して下さい。
- ケイカル板等の吸水下地に施工する場合は、専用シーラーを必ず先に塗布してから施工して下さい。
- 壁等の裏側および躯体内部からの漏水箇所は、完全にシールしてから施工して下さい。
- 乾燥塗膜には伸縮性はありません。クラック幅が広がれば追従できず、割れが生じます。
- 使用后、残りの材料は完全に密閉して日陰に保存し、なるべく早めにご使用下さい。
- 本来の用途以外には使用しないで下さい。
- 気温 40℃以上、5℃以下、湿度 85%以上のときは施工を避けて下さい。又、使用する際には十分に換気を行って下さい。

詳細な内容が必要な場合には、完全データシート (SDS) を参照下さい。



営業部 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-9-8
朝日生命宮益坂ビル 7 階
TEL 03-6451-1421 Fax 03-6451-1420
本社・工場 〒189-0003 東京都東村山市久米川町 5-33-11
TEL 042-393-2345 Fax 042-395-3253
ホームページ <http://www.meikoh.com>