

# 家庭内のちょっとした補修に！

Putty

# ファミリーパテ

●JIS-K5669 合成樹脂エマルジョンパテ 一般形・薄付け用 F☆☆☆☆

## 特長

◇軽量で使い易く、家庭内の壁に発生したひび割れ（クラック）、へこみ、欠けを簡単に補修できます

◇シックハウスの元になるホルムアルデヒド放散等級「F☆☆☆☆」は安心の印です（JIS 取得品）

◇水性パテなので家庭内で安心して御使用いただけます

## 適用箇所

- 室内の石膏ボード・木部・ベニヤ合板  
PC パネル・スレート板・ALC パネル  
コンクリート・モルタルなど。

## 用途

- 室内の水の掛からない壁面及び  
天井面のひび割れ・欠け・へこみ  
ボードの継ぎ目や釘頭の処理に。

## 使用上の注意

- 一回の塗り厚は、2.0 mmが限度です
- 研磨する場合は 180～240 番手の  
サンドペーパーを使用してください。
- 完全に乾燥してから次の作業を  
行なってください

## ■標準塗装面積と最大塗り厚

- 標準塗り厚 : 0.3～1.5 mm
- 最大塗り厚 : 2.0 mm
- 粒子形 : 細かい

## ■容量・使用の目安

- 400g 缶 : 0.12～0.60 m<sup>2</sup>
- 700g 缶 : 1.05～0.21 m<sup>2</sup>

## ■JIS に対する性能試験表

試験項目	試験結果	試験方法
容器の中での状態	合格	JIS-K5669 による。
作業性	合格	
乾燥時間	4 時間以内	
研磨容易性	合格	
上塗り適合性	合格	
付着強さ	4.5N/cm <sup>2</sup>	
低温安定性	合格	
加熱残分	70%	

※製品の安全性に関しては弊社ホームページの安全データシート  
(SDS) にて御確認下さい。(弊社 HP アドレス WWW.MEIKOH.COM)

## メーカー株式会社

本社・営業部 〒150—0002 東京都渋谷区渋谷 1—9—8 7 階 Tel.03—6451—1421 FAX03—6451—1420  
工場 〒189—0003 東京都東村山市久米川町 5—33—11 Tel.042—393—2345 FAX042—395—3253