

Putty

# アクリパテ

- JIS-K5669 合成樹脂エマルジョンパテ 耐水形・薄付け用 F☆☆☆☆
- 国土交通省認定 防火材料 認定番号 NM-8585 QM-9816 RM-9364

## 特長

- ◇卓越した上塗り適正を備え、耐水性に優れた塗膜を形成します。
- ◇耐水性、耐アルカリ性に特に優れた性能を備えています。
- ◇油性系、塩ビ系塗料などの上塗りができます。
- ◇水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
- ◇ホルムアルデヒド放散等級「F☆☆☆☆」クリアによる規制対象外品です。

### 適用下地

- コンクリート、モルタル、ALCパネル  
PCパネル、スレート板、石膏ボード  
木部、ベニヤ合板など。

### 用途

- 内部の耐水性を必要とする壁面  
及び 天井面の下地調整。

### 使用上の注意

- 一回の塗り厚は、0.5 mm を限度  
とします。それ以上の厚付けを  
必要とする場合は「ガードⅡ」  
をご使用ください。

### ■標準塗装面積と最大塗り厚

- 標準塗り厚 : 0.2~0.3 mm
- 標準塗装面積 : 36~55 m<sup>2</sup>/20k 缶
- 標準塗布量 : 0.35~0.50 kg/m<sup>2</sup>
- 最大塗り厚 : 0.5 mm
- 粒子 : 細かい

### ■容量・荷姿

20 kg 石油缶（直入り）  
4 kg×4 缶 ダンボール箱入り

### ■性能試験表

試験項目	試験結果	試験方法
容器の中での状態	合格	JIS-K5669 による。
作業性	合格	
乾燥時間	4 時間以内	
研磨容易性	合格	
上塗り適合性	合格	
付着強さ	58.1 N/cm <sup>2</sup>	
低温安定性	合格	
加熱残分	76%	
耐水性	合格	
耐アルカリ性	合格	

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート（SDS）を参照下さい。

## メーコー株式会社

本社・営業部 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-9-8 7階 TEL (03) 6451-1420 FAX (03) 6451-1421  
工場 〒189-0003 東京都東村山市久米川町 5-33-11 TEL (042) 393-2345 FAX (042) 395-3253