

Putty

ダンシール厚膜

●アクリルゴム系弾性下地調整材

●内外部・厚付け用

新・改装工事用に広く施工されている各種弾性系仕上塗材の下地調整用に開発された厚付けタイプの弾性系下地調整材です。弾性仕上げ塗材施工時の下地ごしらえ用とし、塗装下地面の補修一面化を図り、その弾力性、密着性、上塗り塗材との適合性等に 抜群の性能を発揮し、弾性仕上げ材の効果を向上させます。又、プレハブ建築工法における内外壁面のジョイント部処理の場合、充てん処理後素地の収縮に追随して亀裂の発生を防止します。特に、クラック発生箇所の補修・防水用としてご使用いただける優れた性能を備えています。

特長

- ◇耐候性に優れ、外部に使用できる性能を持っています。
- ◇内外壁面のジョイント処理に最適な追随弾性を備えています。
- ◇弾性仕上げ塗材に対する上塗り適正に優れています。
- ◇水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。

適用下地

- 各種サイディングボード、ALCパネル石膏ボード、スレート板など。

用途

- 内外部の壁面及び天井のジョイント処理又、壁面クラック補修。

使用上の注意

- 一回の塗り厚（Vカット）は5.0mmを限度とします。それ以上の厚付けを必要とする場合には、十分に乾燥させた後、追いパテをして下さい。
- 乾燥塗膜は研磨が非常に困難です、パテ付けには十分に注意して下さい。

■標準Vカット処理能力

Vカット(深さ3mm×巾6mm)
70～90m/4kg缶

■容量・荷姿

4kg×4缶 (ダンボール入り)

■性能試験表

試験項目	試験結果	試験方法
容器の中での状態	合格	JIS k5669による
作業性	合格	〃
乾燥時間	24時間以内	〃
耐水性	合格	〃
耐アルカリ性	合格	〃
加熱残分	82%	〃
付着強さ	14.0 kg f / C m ²	〃
低温安定性	合格	〃
透水性	1.25ml	JIS A6910による
塗膜伸度	0.5 mm	0スパン伸び(1.5mm厚)

メーカー株式会社

本社・営業部 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-9-8 7階 TEL (03) 6451-1421 FAX (03) 6451-1420
工場 〒189-0003 東京都東村山市久米川町5-33-11 TEL (0423) 93-2345 FAX (0423) 95-3253