

Putty

寒冷紗用パテ

- JIS-K5669 合成樹脂エマルションパテ 一般形・薄付け用 F☆☆☆☆
- 国土交通省認定 防火材料 認定番号 NM-8585 QM-9816 RM-9364

特長

- ◇抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。
- ◇目止め、充てん効果に優れています。
- ◇平滑で緻密な塗装下地を形成します。
- ◇研磨が極めて容易です。
- ◇水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
- ◇ホルムアルデヒド放散等級「F☆☆☆☆」クリアによる規制対象外品です。

適用下地

- コンクリート、モルタル、ALC パネル
PC パネル、スレート板、石膏ボード
木部、ベニヤ合板など。

用途

- 内部の耐水性を必要としない壁面
及び 天井面の下地調整。

使用上の注意

- 一回の塗り厚は、0.5 mm を限度
とします。

■標準塗装面積と最大塗り厚

- 標準塗り厚 : 0.2~0.3 mm
- 標準塗装面積 : 36~55 m²/20 k 缶
- 標準塗布量 : 0.35~0.50 kg/m²
- 最大塗り厚 : 0.5 mm
- 粒子 : 細かい

■容量・荷姿

20 kg 石油缶 (直入り)
4 kg × 4 缶 ダンボール箱入り

■性能試験表

試験項目	試験結果	試験方法
容器の中での状態	合格	JIS-K5669 による。
作業性	合格	
乾燥時間	4 時間以内	
研磨容易性	合格	
上塗り適合性	合格	
付着強さ	34.8 N/cm ²	
低温安定性	合格	
加熱残分	72%	

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート (SDS) を参照下さい。

メーコー株式会社

本社・営業部 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-9-8 7階 TEL (03) 6451-1420 FAX (03) 6451-1421
工場 〒189-0003 東京都東村山市久米川町 5-33-11 TEL (042) 393-2345 FAX (042) 395-3253

2023.07