

クリンナ ジョイントコンパウンドII

キレ良し！ノビ良し！ 間違いなし！

F☆☆☆☆・防火認定

申請中

特長

メーカー史でも一番と言っても過言ではない
繰り返し作業性を実現しました！

盛板の上で練りやすくパサつきが少ないため
快適なパテ付けが可能です！！

ペーパー研ぎも
ラックラク!!!

適応下地

石膏ボード・コンクリート・モルタル・
スレート・ALC
セメント系基材等の目地部

荷 姿

12ℓ(10kg)石油缶入れ

※一缶あたり、3mmVカット石膏ボードで約200m分の目地処理が可能です。
(ファイバーテープ使用時)



内部厚付け用 下地調整材

クリナ ジョイントコンパウンドⅡ

クリナ ジョイントコンパウンドⅡ使用時のおすすめ内部施工



内部石膏ボード塗装仕様

工 程	材 料	回数	間隔	希釈%	
1	素地調整	素地面に付着しているゴミ、汚れ、油分を完全除去後シーラー塗布			
2	目地テープ貼り	MKブリッジテープ	1回	—	—
3	目地処理(下パテ)	クリナ ジョイントコンパウンドⅡ	1回	4h以上	0%
4	研 磨	MK Paper 150・180	—	—	—
5	目地処理(上パテ)	クリナ ウルトラライトパテ	1~2回	4h以上	0%
6	研 磨	MK Paper 150 180or240の研磨紙	—	—	—
7	上塗り	上塗り塗料の基準によって上塗りして下さい。			

施工上のご注意

- パテをご使用の際は、よく練り合わせ均一にしてあと、施工してください。
 - 素地の汚れは、完全に落としてから施工してください。
 - 各種の上塗りはパテの硬化を確認してから施工してください。なお、弾性塗料及び水性ツヤあり塗料を上塗りとして使用する場合は、必ず上塗りメーカーの指定するシーラーを塗布してから施工してください。
 - ケイカル板等の吸水下地に施工する場合は、専用シーラーを必ず塗布してから施工してください。
 - 壁等の裏側および躯体内部からの漏水箇所は、完全にシールしてから施工してください。
 - 乾燥塗膜には伸縮性はありません。クラック幅が広がれば追従できず、割れが生じます。
 - 使用后、残りの材料は完全に密閉して日陰に保存し、なるべく早めにご使用ください。
 - 本来の用途以外には使用しないでください。
 - 気温40℃以上、5℃以下、湿度85%以上のときは施工を避けてください。また、使用する際には十分に換気を行ってください。
- 詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)を参照ください。



本社・営業部 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-9-8
 朝日生命宮益坂ビル7階
 TEL: 03-6451-1421 FAX: 03-6451-1420

工場・技術部 〒189-0003 東京都東村山市久米川町5-33-11
 TEL: 042-393-2345 FAX: 042-395-3253

資料は弊社HPよりご請求いただけます →



メーコーHPQRコード