

Putty

Sパテ

●JIS-k5669 合成樹脂エマルジョンパテ 一般形・薄付け用 F☆☆☆☆

特長

- ◇抜群のへらさばきと、優れた肉もち感があります。
- ◇薄付けから厚付けまで（0.5mm～1.5mm）までのパテ付けが可能です。
- ◇抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。
- ◇水系・安全・無公害で環境に優しいパテです。
- ◇ホルムアルデヒド放散等級「F☆☆☆☆」クリアによる規制対象外品です。

適用下地

- コンクリート、モルタル、ALCパネル
PCパネル、スレート板、石膏ボード
木部、ベニヤ合板など。

用途

- 内部の耐水性を必要としない壁面
及び 天井面の下地調整。

使用上の注意

- 一回の塗り厚は、1.5mmを限度とします。それ以上の厚付けを必要とする場合は「目地パテ」をご使用ください。

■標準塗装面積と最大塗り厚

- 標準塗り厚 : 0.3～1.5mm
- 標準塗装面積 : 23～40㎡/20kg缶
- 標準塗布量 : 0.50～0.85kg/㎡
- 最大塗り厚 : 1.5mmを限度とします。
- 粒子形 : 中細かい

■性能試験表

試験項目	試験結果	試験方法
容器の中での状態	合格	JIS-K5669による。
作業性	合格	
乾燥時間	4時間以内	
研磨容易性	合格	
上塗り適合性	合格	
付着強さ	4.6N/cm ²	
低温安定性	合格	
加熱残分	69%	

■容量・荷姿

20kg 石油缶（直入り）

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート（SDS）を参照下さい。

メーコー株式会社

本社・営業部 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-9-8 7階 TEL (03) 6451-1421 FAX (03) 6451-1420
工場 〒189-0003 東京都東村山市久米川町5-33-11 TEL (042) 393-2345 FAX (042) 395-3253