

内部用合成樹脂エマルジョンパテ 一般形薄付け用

新発売

クリンナ[®] Nice putty

ナイスパテ

特長

■超低粘度タイプ

無希釈、無攪拌でそのまま使用できます

■抜群の作業性

滑らかで、キレ・伸びが最高です

■厚みの調節が自由自在

しごき取りやすく、盛りやすい(0.3mm~1.5mm)

■最適な研磨性

傷が入り難く、サラサラと軽く研げます

■優れた付着性

下地との密着が良好です

JIS K 5669
防火認定

用途

内部用 石膏ボード等目地処理及び壁面調整

標準塗り厚(mm):0.3~1.5 最大塗り厚(mm):2.0

適応下地

石膏ボード板・スレート板・ケイカル板

コンクリート・モルタル面の不陸調整

荷姿

14kg(石油缶入れ) 色:白

※1缶で約100mの目地処理が可能です(厚み0.3mm、幅20cmで塗布した場合)

メーコー株式会社

一般形薄付け用下地調整材

クリンナ ナイスパテ

《 クリンナ ナイスパテ使用時のおすすめ内部施工 》



《 内部石膏ボード板塗装仕様 》


工 程	材 料	回 数	間 隔	希 釈
1	素地調整	素地面に付着しているゴミ、汚れ、油分を完全除去後シーラー塗布		
2	目地テープ貼り	MKブリッジテープ	1回	目地部中央に貼り付け
3	目地処理(下パテ)	クリンナ ジョイントコンパウンド	1回	4h以上 0~3%
4	目地処理(上パテ)	クリンナ ナイスパテ	1~2回	4h以上 0~3%
5	研磨	#180~240 研磨紙	-	-
6	上塗り	上塗り塗料メーカーの指示に従って下さい		

※珪酸カルシウム板等の吸水下地に施工する場合は、専用シーラー（当社対応品：ニューケイカルシーラー／MK マルチシーラー NANO）を必ず先に塗布してから施工して下さい。

※ご不明な点が御座いましたら下記までお問い合わせ下さい。

施工上の注意

1. 素地の汚れは、完全に落としてから施工してください。
2. 気温 40℃以上、5℃以下、湿度 85%以上のときは施工を避けてください。
施工中は換気に注意して取り扱ってください。
3. 塗装用具は、乾かないうちに水洗いしてください。
4. 40℃以上、0℃以下での環境に貯蔵しないでください。
5. 使用后、残りの材料は、完全に密閉して日陰に保存し、なるべく早めにご使用ください。



メーコー株式会社

営業本部 〒202-0022
本 社 〒189-0003
大阪営業所 〒661-0976

東京都西東京市柳沢 2-19-15
東京都東村山市久米川町 5-33-11
兵庫県尼崎市潮江 3-7-18-103

TEL 042-468-5111 Fax 042-468-5110
TEL 042-393-2345 Fax 042-395-3253
TEL 06-6423-9516 Fax 06-6423-9517

ホームページ <http://www.meikoh.com>