

内部用合成樹脂エマルジョンパテ 一般形薄付け用

MK ECO スーパーパテ

中付けから上付けまですべておまかせ!!

JIS K 5669 一般形・薄付け用

うーん
これは良い!!
“ヘラさばき、
充てん性
ペーパーとぎ
最高だ”



兼用タイプ 薄付け～1.5ミリ付け(1回)まで可能。

超軽量 特殊超軽量材配合で軽量です。
ヘラ付け作業がとともラク。


用途 ボード目地処理(中付け、上付け)
各種下地壁面全面調整

適応下地 コンクリート、モルタル、スレート、
ALC、セメント系基材、
石膏ボード板等の内部下地調整材

容量・荷姿 12ℓ (石油缶入れ)
2.5ℓ × 4缶 (ダンボール入り)

※1缶(12ℓ)で約100mの目地処理が可能です
(厚み0.3mm、幅20cmで塗布した場合)



 **メーカー株式会社**

MK ECO スーパーパテ

一般形薄付け用パテ

※JISK5669 一般形薄付け用品質規格試験結果

試験項目	試験条件	結果
容器の中の状態	塊がなく均一である	合格
塗装作業性	へら付け作業に支障がない	合格
硬化乾燥性	5時間以内に硬化乾燥する	合格
研磨容易性	空研ぎの際に見本品と比べ研磨が容易である	合格
低温安定性	温度-5℃±1℃で4時間冷やしても異常がない	合格
加熱残分	60%以上	合格
付着性	25N/cm ² 以上	合格

施工上のご注意

- 素地の汚れは、完全に落としてから施工して下さい。
- 各種の上塗りはパテの硬化を確認してから施工して下さい。
なお、弾性塗料および水性ツヤあり塗料を上塗りとして使用する場合は、必ず上塗りメーカーの指定するシーラーを塗布してから施工して下さい。
- ケイカル板等の吸水下地に施工する場合は、専用シーラーを必ず先に塗布してから施工して下さい。
- 壁等の裏側および躯体内部からの漏水箇所は、完全にシールしてから施工して下さい。
- 乾燥塗膜には伸縮性はありません。クラック幅が広がれば追従できず、割れが生じます。
- 使用后、残りの材料は完全に密閉して日陰に保存し、なるべく早めにご使用下さい。
- 本来の用途以外には使用しないで下さい。
- 気温 40℃以上、5℃以下、湿度 85%以上のときは施工を避けて下さい。又、使用する際には十分に換気を行って下さい。
- 詳細な内容が必要な場合には、完全データシート (SDS) を参照下さい。



営業本部 〒202-0022 東京都西東京市柳沢 2-19-15 TEL 042-468-5111 Fax 042-468-5110
本社 〒189-0003 東京都東村山市久米川町 5-33-11 TEL 042-393-2345 Fax 042-395-3253
大阪営業所 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江 3-7-18-103 TEL 06-6423-9516 Fax 06-6423-9517

ホームページ <http://www.meikoh.com>

2017.11.3000U