

Putty

ミックスパテ

●合成樹脂エマルジョンパテ 一般形・厚付け用

●日本塗料工業会登録番号 M04065 F☆☆☆☆

目止め効果にすぐれた、中付け・厚付け兼用パテ

特長

- ◇0.5 mm～1.5 mmまでの施工が出来ます。
- ◇充てん効果に優れ、肉ヤセがすくない。
- ◇付着力に優れ、ハガレが生じない。
- ◇抜群の作業性により、広範囲な調整が容易である。
- ◇水系・安全・無公害で環境対応型パテです。
- ◇ホルムアルデヒド放散等級「F☆☆☆☆」クリアによる規制対象外品です。

適用下地

●コンクリート、モルタル、ALCパネル
PCパネル、スレート板、石膏ボード
木部、ベニヤ合板など。

用途

●内部の耐水性を必要としない壁面
及び 天井面の下地調整。

使用上の注意

●一回の塗り厚は、1.5 mmを限度
とします。

■標準塗装面積と最大塗り厚

- 標準塗り厚 : 0.5～1.5 mm
- 標準塗装面積 : 11～22 m²/20 kg 缶
- 標準塗布量 : 0.9～1.8 kg/m²
- 最大塗り厚 : 1.5 mmを限度とします。
- 粒子形 : 中細

■性能試験表

試験項目	試験結果	試験方法
容器の中での状態	合格	JIS-K5669による。
作業性	合格	
乾燥時間	24時間以内	
研磨容易性	合格	
上塗り適合性	合格	
付着強さ	4.5kgf/cm ²	
低温安定性	合格	
加熱残分	77%	

■容量・荷姿

20kg 石油缶（直入り）

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート（SDS）を参照下さい。

メーカー株式会社

営業本部 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-19-15 TEL (042) 468-5111 FAX (042) 468-5110

本社 〒189-0003 東京都東村山市久米川町5-33-11 TEL (0423) 93-2345 FAX (0423) 95-3253