

Putty

# 寒冷紗用パテ

- JIS-K5669 合成樹脂エマルジョンパテ 一般形・薄付け用 F☆☆☆☆
- 国土交通省認定 防火材料 認定番号 NM-8585 QM-9816 RM-9364

## 特長

- ◇抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。
- ◇目止め、充てん効果に優れています。
- ◇平滑で緻密な塗装下地を形成します。
- ◇研磨が極めて容易です。
- ◇水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
- ◇ホルムアルデヒド放散等級「F☆☆☆☆」クリアによる規制対象外品です。

### 適用下地

- コンクリート、モルタル、ALCパネル  
PCパネル、スレート板、石膏ボード  
木部、ベニヤ合板など。

### 用途

- 内部の耐水性を必要としない壁面  
及び 天井面の下地調整。

### 使用上の注意

- 一回の塗り厚は、0.5mmを限度  
とします。

### ■標準塗装面積と最大塗り厚

- 標準塗り厚 : 0.2~0.3mm
- 標準塗装面積 : 40~55㎡/20kg缶
- 標準塗布量 : 0.35~0.50kg/㎡
- 最大塗り厚 : 0.5(mm)を限度とします。
- 粒子形 : 細かい

### ■容量・荷姿

20kg 石油缶（直入り）  
4kg×4缶 ダンボール箱入

### ■性能試験表

試験項目	試験結果	試験方法
容器の中での状態	合格	JIS-K5669による。
作業性	合格	
乾燥時間	4時間以内	
研磨容易性	合格	
上塗り適合性	合格	
付着強さ	5.5N/cm <sup>2</sup>	
低温安定性	合格	
加熱残分	72%	

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート（SDS）を参照下さい。

## メーコー株式会社

営業本部 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-19-15 TEL (042) 468-5111 FAX (042) 468-5110  
本社 〒189-0003 東京都東村山市久米川町5-33-11 TEL (042) 393-2345 FAX (042) 395-3253