

ノンブリードシーリング材 (アクリル系・可塑剤無配合)

# ダンコーク

## ノンブリード

ダンコーク・ノンブリードは

内・外部の壁面  
天井面の入り隅  
すきまの充填  
クラックの補修  
ALCパネル

の目地処理等に最適。

### 特長

- 柔軟性、伸張性に富み、耐候性に優れている。
- 可塑剤を含まないため、塗装表面にブリードが発生しない。
- 水性のため使いやすく、火気の心配や毒性がない。
- 硬化後の弾力性に優れるため、部材の動きによく追従する。
- チューブからの押し出し性に優れている。

### 【容量・荷姿】

500gチューブ×10本入  
(中箱)×3箱入り(大箱)

### 【色】

白色





# ダンコーク・ノンブリードの標準施工仕様

工 程	材 料	塗装回数	塗装間隔	備 考
1 素地調整	充填箇所の汚れ、ホコリ、油分など十分に清掃、ふき取ってください。			
2 シーラー処理	MK マルチシーラー-NANO	1回	2時間以上	シーラーを接着面に均一に塗布してください。
3 充填の準備及び充填	ダンコーク	1~2回	目安 夏期 3日 冬期 5日	ノズルの口径をクラック部、目地部幅に合わせ切り落とし気泡を入れないように底から充填して下さい。表面の仕上げは、水にぬらしたへら等で仕上げてください。
4 上塗り	ダンコークの硬化後、上塗りは塗料メーカーの仕様によってください。			

## 使用上の注意

- 装着面は十分に清掃してください。
- 充填後はすばやく仕上げてください。
- 充填後、約半日間は雨や雪に流されない様にご注意下さい。
- 吹付け、塗装は、ダンコーク・ノンブリードの硬化後に行ってください。
- 開封後はなるべく早めに使い切ってください。

## 品質性能

		ダンコーク・ノンブリード
粘 度	2rpm	3450
	10rpm	988
	20rpm	593
	T1値	5.82
比 重		1.55
不揮発分	%	81.7
タックフリー	分	20
押出し性		◎
目 や せ		4.6mm
		M <sub>50</sub> /M <sub>100</sub> /T <sub>max</sub> /E <sub>max</sub> /L <sub>max</sub>
シート物性	常態	3.0/3.3/3.5/163/650
	耐熱	3.2/3.8/4.6/300/763

## 上塗適性試験

1	溶剤系アクリル樹脂塗料つや有	塗装汚染性	十字	基盤
2	水性反応硬化型アクリル樹脂塗料つや有	○	○	○
3	溶剤系セラミック変性ウレタン樹脂塗料	○	○	○
4	単層弾性塗料	○	○	○
5	水性反応硬化型防水系単層弾性塗材	○	○	○
6	アクリル樹脂エマルジョン塗料つや消し	○	○	○
7	溶剤系セラミック変性アクリルシリコン樹脂塗料	○	○	○
8	水性反応硬化型アクリル樹脂塗料つや消し	○	○	○
9	溶剤系アクリル樹脂塗料つや消し	○	○	○
10	水性反応硬化型アクリルウレタン樹脂塗料	○	○	○

## 引張応力

		ダンコーク・ノンブリード	
養 成		常 態	熱老化
50%引張応力(kgf/cm <sup>2</sup> )		1.77	1.79
100%引張応力(kgf/cm <sup>2</sup> )		2	2.66
最大引張応力(kgf/cm <sup>2</sup> )		2.13	6.43
最大荷重時の伸び(%)		250	543
破断時の伸び(%)		950<	890

### ■ 試験方法

ダンコーク・ノンブリードをスレート板反面に1mm厚で塗布する。  
20℃で1日養生後、塗料を塗布する。20℃で7日間養生後試験を行う。

**十字試験**：カッターで塗装表面に十字に切れ目を入れる。切れ目にテープを貼り付け、手で剥がす。塗料付着の有無を確認する。

**基盤目試験**：カッターで塗布表面に2mm幅で基盤目に切れ目をいれる。切れ目にテープを貼り付け、手で剥がす。塗料付着の有無を確認する。

注意/本試験に使用した塗料は、代表的と考えられるメーカーのものですが、メーカー、品種が異なった場合、異なった結果となる場合がありますのでご注意下さい。

**抗張力**：シートを厚み6mm塗布にて作成後20℃×7日間養生する。1号ダンベル型使用。

**常 態**：養生後、測定する。

**熱老化**：養生後、80℃×7日間処理後測定する。



営業本部 〒202-0022 東京都西東京市柳沢 2-19-15 TEL 042-468-5111 Fax 042-468-5110  
 本 社 〒189-0003 東京都東村山市久米川町 5-33-11 TEL 042-393-2345 Fax 042-395-3253  
 大阪営業所 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江 3-7-18-103 TEL 06-6423-9516 Fax 06-6423-9517

ホームページ <http://www.meikoh.com>

2018.04.3000U