

Putty

アクリパテ

●JIS-k5669 合成樹脂エマルジョンパテ 耐水形・薄付け用 F☆☆☆☆

●国土交通省認定 防火材料 認定番号 NM-8585 QM-9816 RM-9364

特長

- ◇卓越した上塗り適正を備え、耐水性に優れた信頼の塗膜形成します。
- ◇耐水性、耐アルカリ性に特に優れた性能を備えています。
- ◇油性系、塩ビ系塗料などの上塗りができます。
- ◇水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
- ◇ホルムアルデヒド放散等級「F☆☆☆☆」クリアによる規制対象外品です。

適用下地

●コンクリート、モルタル、ALCパネル
PCパネル、スレート板、石膏ボード
木部、ベニヤ合板など。

用途

●内部の耐水性を必要とする壁面
及び天井面の下地調整。

使用上の注意

●一回の塗り厚は、0.5mmを限度
とします。それ以上の厚付けを
必要とする場合は「ガードII」
をご使用ください。

■標準塗装面積と最大塗り厚

- 標準塗り厚 : 0.2~0.3mm
- 標準塗装面積 : 40~55㎡/20kg缶
- 標準塗布量 : 0.35~0.50kg/㎡
- 最大塗り厚 : 0.5(mm)を限度とします。
- 粒子形 : 細かい

■容量・荷姿

20kg 石油缶(直入り)
4kg×4缶 ダンボール箱入

■性能試験表

試験項目	試験結果	試験方法
容器の中での状態	合格	JIS-K5669による。
作業性	合格	
乾燥時間	4時間以内	
研磨容易性	合格	
上塗り適合性	合格	
付着強さ	8.0N/cm ²	
低温安定性	合格	
加熱残分	76%	
耐水性	合格	
耐アルカリ性	合格	

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)を参照下さい。

メーカー株式会社

営業本部 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-19-15 TEL (042) 468-5111 FAX (042) 468-5110
本社 〒189-0003 東京都東村山市久米川町5-33-11 TEL (042) 393-2345 FAX (042) 395-3253
大阪営業所 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江3-7-18-103 TEL (06) 6423-9516 FAX (06) 6423-9517