

Putty

ビス穴用パテ

- 特殊水系下地調整材
- 水系既調合タイプ
- 日本塗料工業会登録番号 M O 4 0 7 0 F☆☆☆☆

サイディングボードのビス穴、石膏ボードの釘穴の充てんに最適なビス穴用パテ

特長

- ◇肉ヤセが少なく、工程の省略が可能です。
- ◇金属面に対する付着性能及び防錆効果に優れています。
- ◇乾燥が早いため工期の短縮が可能です。
- ◇耐水性、耐凍結融解性などの塗膜物性に優れています。
- ◇水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
- ◇ホルムアルデヒド放散等級「F☆☆☆☆」クリアによる規制対象外品です。

適用下地

- サイディングボード、スレート板、石膏ボード板など

用途

- 内外部の壁面及び天井面のビス穴、釘頭、キヅ、凹みなどの充てん処理

使用上の注意

- ビス穴部の汚れや粉分は、完全に除去してから施工して下さい。
- 1回の塗り厚は、5.0mmを限度とします。それ以上の厚付けは、クラック発生の恐れがあります。

■平均ビス穴処理数

ビス穴(直径8mm;深さ3mm)
約4,000穴/4kg

■容量・荷姿

4kg×4缶 段ボール箱入り
1kg×12缶 段ボール箱入り

■性能試験表

試験項目	試験結果	試験方法	
乾燥時間:直径8mm深さ3mm	4時間	ビス穴指触乾燥	
耐水性	異常なし	JIS-K5669による	
耐アルカリ性	異常なし		
付着強さ	モルタル板上		15.3kgf/cm ²
	フレキシブル板上		10.5kgf/cm ²
	亜鉛メッキ鋼板上		17.1kgf/cm ²
	セメントケイカル板上	7.0kgf/cm ²	
アクリルウレタン塗装板上	8.9kgf/cm ²		
凍結融解試験	50サイクル異常なし	JIS-A5209による	
促進耐候性試験	1,000時間異常なし	サンシャイン・ウエザメーター	

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)を参照下さい。

メーコー株式会社

営業部 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-9-8 7階 TEL (03) 6451-1421 FAX (03) 6451-1420
本社 〒189-0003 東京都東村山市久米川町5-33-11 TEL (0423) 93-2345 FAX (0423) 95-3253